

# PRODUKTDATENBLATT



## Abachi besäumt KD 35mm

Abachi besäumt KD  
Innenausbauqualität A/B  
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4040022 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4ABA35/10 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

### Produktdetails

Gewicht: 480 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: mit allen Werkzeugen gut und sauber  
 WF40Biegefestigkeit: 65  
 WF40Dauerhaftigkeit: 5  
 WF40Druckfestigkeit: 35  
 WF40EignungAnstrich: mässig  
 WF40Einschnitt: besäumt  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Triplochito scleroxylon  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 390 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 2,0  
 WF40SchwindsatzT: 3,0  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut, ohne Schwierigkeiten  
 WF40Verwendung: für Möbel- und Innenausbau  
 WF40Vorkommen: Westafrika  
 WF40Zugfestigkeit: 60  
 Holzart: Abachi  
 Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!