

PRODUKTDATENBLATT



Abachi besäumt KD 65mm

Abachi besäumt KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4000026 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 65,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4ABA65/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 480 Kg/m³
WF40Bearbeitung: mit allen Werkzeugen gut und sauber
WF40Biegefestigkeit: 65
WF40Dauerhaftigkeit: 5
WF40Druckfestigkeit: 35
WF40EignungAnstrich: mässig
WF40Einschnitt: besäumt
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
WF40LatName: Triplochito scleroxylon
WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
WF40Rohdichte: 390 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 2,0
WF40SchwindsatzT: 3,0
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut, ohne Schwierigkeiten
WF40Verwendung: für Möbel- und Innenausbau
WF40Vorkommen: Westafrika
WF40Zugfestigkeit: 60
Holzart: Abachi

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

