

## PRODUKTDATENBLATT

Vorderseite



Rückseite



### Pollmeier Buche ged. 26 mm, besäumt

Pollmeier Buche ged. 26 mm BM, besäumt, KD,  
vorgeschliffen 23.8 mm,  
Superior, 2150 mm lang,  
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4000068

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 26,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4BUC1BES26/215 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen  
 WF40Biegefestigkeit: 120  
 WF40Dauerhaftigkeit: 5  
 WF40Druckfestigkeit: 60  
 WF40EignungAnstrich: gut  
 WF40Einschnitt: besäumt  
 WF40Herkunft: einheimisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Fagus sylvatica  
 WF40Qualitaet: Superior  
 WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 4,5  
 WF40SchwindsatzT: 9,5  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten  
 WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien  
 WF40Zugfestigkeit: 135  
 Holzart: Buche ged.

- Buchenschnittholz
- parallel besäumt
- leicht gedämpft
- sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte
- konditioniert
- beidseitig vorgeschliffen
- brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien
- nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild
- fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA)
- Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite