

PRODUKTDATENBLATT

Vorderseite



Rückseite



Pollmeier Buche ged. 52 mm, besäumt

Pollmeier Buche ged. 52 mm, besäumt, KD,
vorgeschliffen 48,5 mm
Superior, 2450 mm lang
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4040080 **Abmessungen:** 2.450,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4BUC1BES52/245 **Verpackungseinheit:** 1 m³
Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m³
WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen
WF40Biegefestigkeit: 120
WF40Dauerhaftigkeit: 5
WF40Druckfestigkeit: 60
WF40EignungAnstrich: gut
WF40Einschnitt: besäumt
WF40Herkunft: einheimisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName: Fagus sylvatica
WF40Qualitaet: Superior
WF40Rohdichte: 710 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 4,5
WF40SchwindsatzT: 9,5
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit: 135
Holzart: Buche ged.

- Buchenschnittholz
- parallel besäumt
- leicht gedämpft
- sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte
- konditioniert
- beidseitig vorgeschliffen
- brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien ,
- nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild
- fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA)
- Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite