

PRODUKTDATENBLATT

Vorderseite



Rückseite



Pollmeier Buche ged. 52 mm, besäumt

Pollmeier Buche ged. 52 mm, besäumt, KD,
 vorgeschliffen 48,5 mm
 Superior, 3350 mm lang
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4010083 **Abmessungen:** 3.350,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4BUC1BES52/335 **Verpackungseinheit:** 1 m³
Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen
 WF40Biegefestigkeit: 120
 WF40Dauerhaftigkeit: 5
 WF40Druckfestigkeit: 60
 WF40EignungAnstrich: gut
 WF40Einschnitt: besäumt
 WF40Herkunft: einheimisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 WF40LatName: Fagus sylvatica
 WF40Qualitaet: Superior
 WF40Rohdichte: 710 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 4,5
 WF40SchwindsatzT: 9,5
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
 WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien
 WF40Zugfestigkeit: 135
 Holzart: Buche ged.

- Buchenschnittholz
- parallel besäumt
- leicht gedämpft
- sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte
- konditioniert
- beidseitig vorgeschliffen
- brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien
- nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild
- fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA)
- Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite