

PRODUKTDATENBLATT



Elsbeere Stammware KD

Elsbeere Stammware KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4090192 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4ELS50/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, profilieren, dreheln, schnitzen
 WF40Biegefestigkeit: 93 - 108
 WF40Dauerhaftigkeit: 4 - 5
 WF40Druckfestigkeit: 45 - 55
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: europäisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 WF40LatName: sorbus torminalis
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 750 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 0,15 % - 0,16 %
 WF40SchwindsatzT: 0,30 % - 0,36 %
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: erschwert
 WF40Verwendung: Maschinenteile, Musikinstrumente, Schnitzerei, Drechslerei
 WF40Vorkommen: Europa, Asien, Nordafrika
 WF40Zugfestigkeit: 100
 Holzart: Elsbeere
 Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

