

## PRODUKTDATENBLATT



### Nord. Fichte Stammware KD

Nord. Fichte Stammware KD  
 Innenausbauqualität A/B  
 Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4080292 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4FIN50/10 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 500 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: schälen, messern  
 WF40Biegefestigkeit: 80  
 WF40Dauerhaftigkeit: 4  
 WF40Druckfestigkeit: 45  
 WF40EignungAnstrich: gut  
 WF40Einschnitt: unbesäumt  
 WF40Herkunft: nordisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Picea abies  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 460 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 2  
 WF40SchwindsatzT: 4  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer  
 WF40Vorkommen: Europa  
 WF40Zugfestigkeit: 95  
 Holzart: Fichte/Tanne

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

