

## PRODUKTDATENBLATT



### Lärche Stammware KD

Lärche Stammware KD  
 Innenausbauqualität A/B  
 Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4000430 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 40,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4LÄR40/10 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 550 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: gut zu bearbeiten  
 WF40Biegefestigkeit: 99  
 WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4  
 WF40Druckfestigkeit: 55  
 WF40EignungAnstrich: mässig  
 WF40Herkunft: heimisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 16 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Larix decidua Mill.  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 600 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 3  
 WF40SchwindsatzT: 4,5  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Furniere, Möbel, Rahmenhölzer  
 WF40Vorkommen: Europa (heimisch)  
 WF40Zugfestigkeit: 107  
 Holzart: Lärche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

