

## PRODUKTDATENBLATT



### Eiche Stammware KD

Eiche Stammware KD  
Leistenqualität A  
Holzfeuchte 10 % + / - 2 %

**Art. Nr.:** S4000167 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 40,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4EIC40/20 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 750 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen  
 WF40Biegefestigkeit: 90 - 110  
 WF40Dauerhaftigkeit: 2 - 4  
 WF40Druckfestigkeit: 52 - 65  
 WF40EignungAnstrich: mässig  
 WF40Einschnitt: unbesäumt  
 WF40Herkunft: europäisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Quercus(r)  
 WF40Qualitaet: A-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 0,16  
 WF40SchwindsatzT: 0,36  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen  
 WF40Vorkommen: Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien  
 WF40Zugfestigkeit: 34 - 41  
 Holzart: Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

