

## PRODUKTDATENBLATT

Vorderseite



Rückseite



### Pollmeier Buche ged. 32 mm, besäumt

Pollmeier Buche Bend 32 (29,5) mm, Längen von 2,45 m - 3,05 m

Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4020123

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 32,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4BUCBES32BEND **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht:	700 Kg/m <sup>3</sup>
WF40Bearbeitung:	fräsen, dreheln, schnitzen
WF40Biegefestigkeit:	120
WF40Dauerhaftigkeit:	5
WF40Druckfestigkeit:	60
WF40EignungAnstrich:	gut
WF40Einschnitt:	besäumt
WF40Herkunft:	einheimisch
WF40Holzfeuchte:	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName:	Fagus sylvatica
WF40Qualitaet:	Bend
WF40Rohdichte:	710 kg/m <sup>3</sup>
WF40SchwindsatzR:	4,5
WF40SchwindsatzT:	9,5
WF40Trocknung:	KD
WF40Verklebung:	gut
WF40Verwendung:	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
WF40Vorkommen:	Europa, Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit:	135
Holzart:	Buche ged.

- Buchenschnittholz
- parallel besäumt
- leicht gedämpft
- sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte
- konditioniert
- beidseitig vorgeschliffen
- brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien
- gekrümmte Bretter, fehlerarmes Erscheinungsbild
- fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA)
- Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite