

# PRODUKTDATENBLATT

Vorderseite



Rückseite



## Pollmeier Buche ged. colour 52 mm besäumt

Pollmeier Buche ged. Superior colour Rotkern 52 mm, vorgeschliffen 48.5 mm besäumt,  
 KD, 3350 mm lang,  
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4021131

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4BUC3BES52/COL/335 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

### Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen  
 WF40Biegefestigkeit: 120  
 WF40Dauerhaftigkeit: 5  
 WF40Druckfestigkeit: 60  
 WF40EignungAnstrich: gut  
 WF40Einschnitt: besäumt  
 WF40Herkunft: einheimisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Fagus sylvatica  
 WF40Qualitaet: Superior colour Rotkern  
 WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 4,5  
 WF40SchwindsatzT: 9,5  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten  
 WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien  
 WF40Zugfestigkeit: 135  
 Holzart: Buche ged.

- Buchenschnittholz
- parallel besäumt
- leicht gedämpft
- sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte
- konditioniert
- beidseitig vorgeschliffen
- brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien
- nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild mit Rotkern
- Cuttings mit Rotkern (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA)
- Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite