

PRODUKTDATENBLATT



Kambala Stammware KD

Kambala Stammware KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 14 % +/- 2 %,
 FSC 100% DNV-COC-002415

Art. Nr.: S4061799 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4KAM52/10FSC **Verpackungseinheit:** 1 m³
Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 750 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: messern, hobeln
 WF40Biegefestigkeit: 100
 WF40Dauerhaftigkeit: 1
 WF40Druckfestigkeit: 54
 WF40EignungAnstrich: mässig
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
 WF40LatName: Chlorophora excelsa
 WF40Rohdichte: 620 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 0,130 - 0,190
 WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,280
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Tore, Pfosten, Parkett,
 WF40Vorkommen: Afrika
 Holzart: Kambala

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!