

## PRODUKTDATENBLATT



### Esche Stammware KD, PEFC

Esche Stammware KD  
 Innenausbauqualität A/B  
 Kurzware  
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 70% PEFC zertifiziert DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4052302      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4ESC52/10KPEFC      **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>  
**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>



#### Produktdetails

Gewicht:	650 Kg/m <sup>3</sup>
WF40Bearbeitung:	biegen, messern, schälen
WF40Biegefestigkeit:	105
WF40Dauerhaftigkeit:	5
WF40Druckfestigkeit:	50
WF40EignungAnstrich:	mässig
WF40Einschnitt:	unbesäumt
WF40Herkunft:	heimisch
WF40Holzfeuchte:	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName:	Fraxinus spp.
WF40Rohdichte:	700 kg/m <sup>3</sup>
WF40SchwindsatzR:	4,5
WF40SchwindsatzT:	7,0
WF40Trocknung:	KD
WF40Verklebung:	gut
WF40Verwendung:	Möbel, Fußböden, Leitern
WF40Verwendungszweck:	dekorativer Innenausbau
WF40Vorkommen:	Europa, Nordamerika, Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit:	130
Holzart:	Esche

Die Esche Stammware KD (kammergetrocknet) zeichnet sich durch ihre exzellente Qualität aus und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Holz weist eine Holzfeuchte von 10 % +/- 2 % auf, was optimale Bedingungen für eine stabile Verarbeitung und minimale Verformung gewährleistet.

Die A/B Sortierung bzw. A-Sortierung garantiert eine erstklassige Oberfläche und ein ansprechendes Erscheinungsbild.

Unsere Esche Stammware ist sowohl in besäumter als auch unbesäumter Form erhältlich, sowie in Stärken zwischen 27 und 65 mm, wodurch sie flexibel an verschiedene Projektanforderungen angepasst werden kann.

Die Esche Stammware gibt es auch in PEFC-zertifizierter Qualität, was bedeutet, dass sie aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

Setzen Sie auf nachhaltige Holzprodukte und profitieren Sie von der herausragenden Qualität der Esche Stammware KD.

# PRODUKTDATENBLATT

