

HOLZWACHS L



Für Innen und Außen

Geeignet für: Alle Hölzer im Außen- und Innenbereich z. B. Fassadenverkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, Wand- und Deckenverkleidungen, Holzfußböden, Möbel, Kork, Spielgeräte usw. Auch für Feuchträume wie Bäder und Küchen sowie stark beanspruchte Flächen wie Türen und Möbel ist GenoTop-HOLZWACHS gut geeignet. GenoTop-HOLZWACHS ist ein unempfindlicher, offenporiger und dampfdurchlässiger Anstrich für innen. Durch Verwendung von natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen schützt vor Vergrauung und Verschmutzung. Es dringt tief in das Holz ein. Quellen und Schwinden werden vermindert. GenoTop-HOLZWACHS ist unbedenklich nach getrocknetem Anstrich DIN 53160, Speichel- und Schweißechtheit. EN 71, Sicherheit für Kinderspielzeug. Geprüft und zugelassen vom Bundesamt für Gesundheit und Umweltschutz.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8° C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit <60%.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W 210 vorbehandeln.
- Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
- In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Als lang anhaltenden zusätzlichen Wasserschutz im Außenbereich empfehlen wir einen Schlussanstrich mit einem WASSERBLOCKER.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

GenoTop-HOLZWACHS durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen aufbringen. Nach ca. 5 – 10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach Trocknung von mindestens 12 Std. zweiten Auftrag vornehmen. Bei Nachpflege kann GenoTop-HOLZWACHS auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen werden.

Verbrauch*: ca. 65 ml/m², d.h. 1 Liter HOLZWACHS L reicht für ca. 15 m² pro Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit SPEZIALVERDÜNNUNG.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Cobaltbis (2-ethylhexanoat), Eisenoxidpigmente und Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. EUH208 Enthält 2-Butanonoxim; Cobaltbis (2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Gebindegrößen: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Farbtöne: Nr. 1 Farblos, Nr. 2 Antikweiß, Nr. 3 Zeder, Nr. 4 Eiche mittel/Hemlock, Nr. 5 Nussbaum, Nr. 6 Rustikal, Nr. 7 Kiefer und Nr. 8 Eiche hell. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.