

PICEA K4K 00 US2

Latte



| | |
|---|--|
| <u>Verwendung:</u> | Aussen |
| <u>Dimensionen:</u> | 19 x 45 mm |
| <u>Deckbreite:</u> | 45 mm |
| <u>Länge:</u> | 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 m |
| <u>Qualität:</u> | US2 nach DIN EN 14519 |
| <u>Holzart:</u> | nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556 |
| <u>Zertifizierung:</u> | Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode |
| <u>Holzfeuchtigkeit:</u> | 16 % |
| <u>Rohdichte:</u> | 460 kg/m ³ |
| <u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u> | $\mu = 65$ |
| <u>Wärmeleitfähigkeit:</u> | $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$ |
| <u>Optik:</u> | PICEA Fichte, gehobelt unbehandelt |
| <u>Farbtöne:</u> | Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <u>Gebrauchsklasse:</u> | Kl. I nach DIN EN 335:2013-06 |
| <u>Dauerhaftigkeit:</u> | Kl. 4 nach DIN EN 350-2 |
| <u>Verlegung nach:</u> | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Universal PICEA K4K 00 US2 |
| <u>DOP N°:</u> | AFIGKD00 |