

A-Sortierung

Frischer Ast	▶ darf vorkommen
Schwarzastigkeit	▶ fest verwachsene Äste dürfen vorkommen
Rindenast	▶ darf vorkommen
Astlöcher	▶ dürfen nicht vorkommen
Ausgeschlagene Äste	▶ in geringer Anzahl dürfen diese vorkommen
Kantenkrümmung	▶ max. 10 mm bei 2 m Länge
Druckholz	▶ darf in begrenztem Umfang vorkommen, ein geringer Teil Drehwuchs darf ebenfalls vorkommen
Harzgallen	▶ dürfen in geringem Umfang vorkommen
Rindentaschen, Vertiefung an Überwallungsstellen, Rotfäule, Feste Fäule, Bläue	▶ Rindentaschen, Rotfäule und feste Fäule dürfen nicht vorkommen. Bläuestreifen sowie Vertiefungen an Überwallungsstellen dürfen vorkommen
Insektenschäden	▶ dürfen nicht vorkommen
Risse	▶ dürfen in begrenztem Umfang an der Oberfläche vorkommen, jedoch nicht durchgehend
Ungehobelte Fläche	▶ darf auf der Oberfläche nicht vorkommen, auf der Rückseite max. 50% der Länge
Hantierungsschäden	▶ dürfen nicht vorkommen
Wölbung	▶ darf in begrenztem Umfang vorkommen, max. jedoch 0,3 mm
Baumkante	▶ darf auf der Oberfläche nicht vorkommen
Markstrahl	▶ darf vorkommen
Techn. Fehler und Dimensionsfehler	▶ Breiten- und Stärkendifferenzen von 1 mm auf 2 m dürfen vorkommen, Winkelfehler von max. 0,5 mm sind erlaubt

HINWEIS

Bei allen Fehlern ist jedoch das Gesamtbild der Fläche zu sehen und nicht die einzelne Diele. Es handelt sich um einen natürlich gewachsenen Massivholzfußboden, der mit jeder verlegten Fläche ein neues Bild prägt.