

Technische Information

PE-Standard-Schaumstoff

Art.-Nr. 411 494 / 411 900

HARO
Quality Flooring

Produkt	Preisgünstiger PE Schaum für niedrige bis mittlere Druckbelastungen
Produkt-zusammensetzung	2 mm Standard PE Schaum
Produktvorteile	- dauerelastisch - trittschalldämmend - druckbelastbar
Verlegung	- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE Folie auszulegen - Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer) - Stöße dicht verlegen - Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband
Umwelt	- Das Produkt ist ökologisch und enthält keine giftigen Substanzen. - 100 % recyclebar

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	ca. 2 mm (+/- 15 %)
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	1,5 mm
	Druckfestigkeit (CS)	< 10 kPa
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	< 2 kPa
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	< 10.000
	Dauerdruckbelastbarkeit	150 kg/m ²
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	10 m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	ca. 0,04 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	19 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
	Eignung bei Fußbodenheizung	Ja
	Flächengewicht	0,04 kg/m ²
	Raumgewicht	22 kg/m ³ (+/- 10 %)
	Abmessung	30,00 x 1,00 m (411494) / 10,00 x 1,00 m (411900)
	Rolleninhalt	30 m ² (411494) / 10 m ² (411900)
	Paletteninhalt	360 m ² (12 Rollen) / 600 m ² (60 Rollen)
	Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette (411494) 60 Rollen auf Euro-Palette (411900)

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF
des MMFA (Gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

**Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim**

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de