

# Holzöl



## Für Fußböden, Lösemittelfrei

**Geeignet für:** Alle strapazierten Flächen aus alten und neuen Weich- und Harthölzern, wie z.B. Holzfußböden, Industrieparkett, Holzpflaster, Treppen, Arbeitsplatten, Regale, Fensterbänke, Leimholz. GenoTop-HOLZÖL ist stark wasserabweisend, verleiht den behandelten Flächen Brillanz und Pflege und betont die Maserung.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Holzoberfläche muss geschliffen, sauber und fettfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 ° C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln und Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Während der Arbeitsgänge kann die Fläche mit sauberen Schuhen betreten werden.
- Behandelte Böden mind. 24 Std. lang nur mit Socken betreten.
- Wirkt auf verschiedenen Flächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

GenoTop-HOLZÖL kann manuell oder maschinell verarbeitet werden. GenoTop-HOLZÖL mit Ölroller oder Pinsel nass-in-nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass-in-nass stehen bleibt und die Oberfläche kein Öl mehr aufsaugt. Entstehende Trockenstellen nachbehandeln. Nach ca. 60 Min. das überschüssige Öl von der Oberfläche stramm abziehen und aufnehmen. Sofort das am Gegenstand verbliebene restliche Öl von Hand oder maschinell in das Holz einmassieren, bis **die Oberfläche vollständig trocken ist. Es darf kein Öl nass stehen bleiben.** Für eine erhöhte Strapazierfähigkeit nach 24 Std. nachpolieren.

**Pflege:** Saugen oder Fegen. Bei starker Verschmutzung mit einer HOLZBODENSEIFE nach Anleitung reinigen. Gelegentlich mit GenoTop-PFLEGEEMULSION bzw. GenoTop-PFLEGEÖL nachbehandeln.

**Verbrauch\*:** Ca. 50 - 70 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter GenoTop-HOLZÖL reicht für ca. 15 m<sup>2</sup> pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

**Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge SPEZIALVERDÜNNUNG.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

**Inhaltsstoffe:** Leinölfirnis, Holzöl, veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis (2-ethylhexanoat).

**Wichtige Hinweise:** P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. EUH208 Enthält 2-Butanonoxim; Cobaltbis (2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 7 g/l VOC.

**Mit GenoTop-HOLZÖL getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren. Gebinde gut verschlossen halten.**

**Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größer.

**Farbtöne:** Natur und Weiß.