


Henkel Ponal Rapido 2K.Expansionskleber



Henkel Ponal Rapido 2K.Expansionskleber für die Türenmontage, 165g Kartusche



Ponal Rapido



Nach ca. 10 Min. können die
Spreizen entfernt werden.
Belastbar nach 20 Min.



Ponal Rapido ist schneidbar
nach ca. 4 Minuten.

Das komplette Technische
Merkblatt mit allen
Fachinformationen unter
www.ponal.de

Besondere Eigenschaften:

Standfest beim Verarbeiten keine Montagestreifen notwendig.
Schneidbar nach ca. 4 Minuten, belastbar nach 20 Minuten
Formstabilität \approx 2%, Kurze Aushärtezeit
Schaumausbeute ca. 3,5 Liter (165g), Treibgasfrei, Alterungsbeständig, verrottungsfest,
Überputz- und überstreichbar
Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
B2-Qualität nach DIN 4102

Technische Daten

Anzahl der Komponenten: 2
Zugscherfestigkeit: ca. 8,5 N/cm²
Formstabilität: \approx 2%
Rohdichte: ca. 50 kg/m³
Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C, optimal + 15°C bis + 25°C
Mindesttemperatur von Untergrund und Kartusche: + 5°C
Schaumverbrauch: ca. 1-2 Kartuschen je nach Zargentiefe und Türgewicht

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen fest, sauber und frei von Trennmitteln sein.
Vor Verarbeitung angrenzende Flächen mit PE-Folie abdecken. Kunststoffzargen an den
Klebeflächen von Trennmittelresten befreien (anschleifen oder mit Lösemittel abwaschen).
Verschmutzungen durch frischen Schaum sofort mit geeigneten Lösemitteln, z.B. Aceton o.ä.
entfernen.
Ausgehärteter Schaum lässt sich nur mechanisch entfernen.

Materialvorbereitung

Bei Porenbeton und Gips ist der Untergrund mit Tiefgrund vorzustreichen und ausreichend
trocknen zu lassen (ca. 10-20 Min.).
Türzarge vor dem Ausschäumen fixieren und Spreizen setzen.

Schaumauftrag

Kartusche öffnen und Mischrohr aufschrauben.
Die schwarze Kunststoffhülse (Ausschubstößel) in den Kartuschenboden einsetzen.
Beides in die Kartuschenpistole einlegen.
Die Spitze des Mischrohres an Wand oder Zarge anlegen.
Durch gleichmäßiges Auspressen 6 Schaumflächen in Höhe der Scharniere und im
Schlossbereich anbringen.
Der Schaum ist standfest und läuft nicht ab.
Montagestreifen müssen nicht mehr verwendet werden.
Der Schaum härtet ohne Befeuchten und unabhängig von der Luftfeuchtigkeit aus.
Nach ca. 4 Min. kann der Schaum geschnitten werden.

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Ponal Rapido 2K.Expansionskleber, 165g Kartusche	E9100026
Ersetzt Ponal Rapido 2K.Expansionskleber (220g Kartusche / PNR22), E154528	