


Arteko-Elastik

96870 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer, extrem festkörperreicher und hochelastischer Spachtel auf Basis von Hochpolymer. Dauerelastisch auch nach jahrelanger Bewitterung. Verhindert die kapillare Wasseraufnahme über Hirnholzbereiche

Anwendungsgebiete

Holzfenster und -türen (Sprossen und V-Fugen)

Auftragsart

Kittpresse oder Japanspachtel

Grundierung

Lasierend:

1 x Aquawood TIG 57701 (vgl. Merkblatt)
Zwischentrocknung mind. 4 Stunden
1 x Aquawood Intermedio 53663 (vgl. Merkblatt)
Zwischentrocknung mind. 2 Stunden
1 x Arteko-Elastik 96870 ff

Deckend:

1 x Aquawood TIG U 57600 (vgl. Merkblatt)
Zwischentrocknung mind. 4 Stunden
1 x Aquawood Intermedio 53663 (vgl. Merkblatt)
Zwischentrocknung mind. 2 Stunden
1 x Arteko-Elastik 96870 ff

Anmerkung: Auch auf der Zwischenbeschichtung mit ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 statt Aquawood Intermedio anzuwenden.

Deckanstrich

Lasierend:

Aquawood DSL Spritzqualität 51751 (vgl. Merkblatt)

Deckend:

ADLER Acryl-Spritzlack (vgl. Merkblatt)

Verdünnung

Unverdünnt verwenden

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

2 – 4 Stunden, je nach Luftfeuchtigkeit und Auftragsmenge

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder ADLER Abbeizer 95125 entfernen.

Gebindegröße

320 ml Kartusche

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

10-09 (ersetzt 11-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Fortsetzung

Arteko-Elastik 96870 ff

Haltbarkeit

1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden

Farbtöne

Weiß	96870
Farblos	96871