

# Türmerleim

## Kaurit® Leim 122 Pulver

### türmerleim

#### **Türmerleim**

#### **Kaurit® Leim 122 Pulver**

Kaurit Leim 122 Pulver wird ohne weitere Streckung nach dem Anrühren mit Wasser für Flächenverleimungen nach dem Heißverfahren verwendet. Die Verleimungsfestigkeiten erfüllen die Anforderungen nach EN 636 – 1 für Nutzungsklasse 1  
DIN EN 12765 Beanspruchungsgruppe C2  
DIN 68705 Teil 2 (1981) IF  
Bei sachgemäßer Verarbeitung und Einsatz des entsprechenden Trägermaterials erfüllen die furnierten Teile die Anforderungen der ChemVerbotsV 1 Anhang, Abschn. 3.

#### **Chemische Charakterisierung**

Pulverförmiges Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukt

#### **Einstufung und Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien**

Keine Einstufung

#### **Allgemeine Hinweise**

Holzarten wie Ahorn, Buche, Birke, Kastanie, Teak, Kiefer, Eiche u. a. können wegen ihres hohen Gehaltes an bestimmten Holzinhaltstoffen oder wegen ihrer Struktur Schwierigkeiten beim Verleimen bereiten.

Durch Zugabe von bis zu 20% PVAc - Leim zur Leimlösung kann eine Verbesserung der Verleimung erreicht werden.

Es empfiehlt sich, die Verleimung möglichst bald nach dem Sägen, Hobeln oder Fräsen vorzunehmen.

Weitere Hinweise enthält unsere Technische Information „Holzverleimung; Allgemeine Hinweise“.

Bitte Beachten Sie auch das Technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt.

<b>Artikelbeschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Kaurit® Leim 122 Pulver, 25kg Gebinde	E190176