

TS 537



Terostat 537 Pistolenschaum B1

Flexibler 1-K Pistolenschaum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Fensteranschlussfugen

EIGENSCHAFTEN

- i.f.t. geprüfter Fensterschaum mit Langzeit Flexibilität bei gleichzeitig hoher Formstabilität
- i.f.t.-Prüfung der Fugenschalldämmung nach DIN 52210
- i.f.t.-Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Wasserdampfdiffusion MPA-Prüfung der Wärmedämmung
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Niedrigtemperatur-Schaum ab -10°C (Bauteil-Temperatur)
- Einfache Verarbeitung dank geringer Nachexpansion: 20%
- Geringerer Aushärtungsdruck als herkömmliche PU-Schäume
- Schaumvolumen: ca. 45 Liter freigeschäumt / ca. 40 Meter bei Fugenverschäumung (2 x 5 cm)
- Schon nach 60 Minuten ausgehärtet
- Verhindert Kälte- und Schallbrücken
- Kann überstrichen, überputzt und überklebt werden
- Lagerstabilität mindestens 18 Monate bei 20°C

EINSATZGEBIETE

- Einschäumen von Fenstern und Fensterbänken
- Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft
- Füllen von Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen
- Für Wärmedämmverbundsysteme geeignet (B1 nach DIN 4102)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Untergründe anfeuchten und frischen Schaum mit Wasser besprühen. Angrenzende Flächen abdecken (z. B. mit Klebeband oder Folie).

VERARBEITUNG

Dosentemperatur: mindestens 0°C
Untergrundtemperatur: -10°C bis $+35^{\circ}\text{C}$

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
Dose auf die Schaumpistole aufschrauben.
Fuge weitgehend füllen, Schaum dehnt sich nur wenig aus und ist nach der Aushärtung formstabil. Türzargen durch Spreizen vor Verformung während der Aushärtung sichern. Entfernen der Spreizen bei der Türzargenmontage frühestens nach 2 Stunden (20 mm Spalt). Entleerte Dose sofort durch neue Dose TS 537 ersetzen; Pistole niemals mit Gewalt von der Dose entfernen, bei längerer Nichtbenutzung Pistole mit PU-Reiniger gründlich reinigen.

HINWEISE

Neben diesen Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellenden Leistungen zu beachten. Bei auftretenden Fragen sollten Sie Beratung einholen.

Hotline Technik:
Gewerk Fassade: Tel. 02 11 / 797 -106 50/64
Fax 02 11 / 798 -20 65

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen, praktischen Erfahrungen und anwendungstechnischen Prüfungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien, objektspezifischen Gegebenheiten und außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn ein etwaiger Schaden beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten von Henkel.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Transportkennzeichnungen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

REINIGUNG

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

TRANSPORT

Beim Transport im Kfz: Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren. Keinesfalls im Fond. Enthält brennbare Treibmittel. Dose stehend lagern.

ENTSORGUNG

Ausgehärteter Schaum ist kein Gefahrgut mehr und kann über den Hausmüll entsorgt werden. Einzeldosen zum Recycling bei der kommunalen Sammelstelle abgeben. Kartons über kostenlosen PDR-Service abholen lassen. Abfallschlüssel für Entsorgungsauftrag auf Anfrage.

LAGERUNG

TS 537 ist kühl und trocken 18 Monate lagerfähig bei 20°C (Herstelldatum siehe Dosenboden).

VERPACKUNGSGRÖSSE

Aerosoldose à 750 ml

VERSANDEINHEIT

12 Aerosoldosen

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyurethan
Ergiebigkeit:	ca. 45 Liter
Schalldämmung:	< 57 db
Klebefreiheit der Oberfläche:	9 - 11 Minuten
Schneidfähigkeit bei 20 mm Strangdicke:	30 - 35 Minuten
Rohdichte, fugengeschäumt:	17 - 19 g/L
Baustoffklasse:	B1 nach DIN 4102
Schaumausdehnung:	ca. 20%
Aushärtungszeit:	nach ca. 60 Minuten
Scherfestigkeit:	4,0 N/cm ²
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/mK
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis +100 °C

Henkel AG & Co. KGaA

Bautechnik Deutschland
Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf
Telefon 02 11/ 797-0
Fax 02 11/ 798-20 65

Henkel Central Eastern Europe GmbH

Abt. Bautechnik
Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Telefon 01/711 04-26 07
Fax 01/711 04-26 59

Henkel & Cie AG

Hardstrasse 55
CH-4133 Pratteln 1
Telefon 061/825 70 00
Fax 061/825 74 46
Internet: www.teroson-bautechnik.de

