

ADLER Hirnholzversiegelung

55621

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Spachtel auf Acrylat-Dispersions-Basis mit hervorragender Wasserbeständigkeit. Verhindert die kapillare Wasseraufnahme über Hirnholzbereiche. Sehr gute Füllkraft und rasche Trocknung. Lösemittelfrei. Für lasierenden und deckende Lackaufbauten. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Hirnholz bei Fenstern und Türen (Sprossen und V-Fugen), Kanten und Fräsungen bei Fassadenplatten und Garagentoren.

Auftragsart

Rollen, Streichen Spritzen (Airless, Airmix)

Anstrichaufbau

Nach erfolgter Grundierung und Zwischenbeschichtung 1 bis 2x ADLER Hirnholzversiegelung 55621 (Zwischentrockenzeit 2 Stunden) vor dem jeweiligen Decklack auftragen.

Verdünnung

Unverdünnt verwenden

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Ca. 2 Stunden

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder ADLER Abbeizer 95125 entfernen.

Gebindegröße

750 g, 3 kg, 5 kg und 25 kg

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Haltbarkeit

1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden