

## Sortierung Lärche / Douglasie - HHG-Select

<b>Äste</b>	Gesund und fest verwachsen unbegrenzt, max. 25% der Brettbreite im Durchmesser
<b>Äste</b>	Schwarz: max. 20% der Brettbreite im Durchmesser, nicht mehr als 4 pro lfm, Punktäste bis 5mm bleiben unberücksichtigt
<b>Äste</b>	Flügeläste: keine schwarz umrandeten Flügeläste auf der besseren Seite
<b>Äste</b>	Ausgefallene Kantenäste: nur vereinzelt zulässig, max. 1/3 der Stärke im Durchmesser
<b>Äste</b>	Lose Äste: nicht zulässig
<b>Äste</b>	Astlöcher: nicht zulässig
<b>Splint</b>	Vereinzelt an den Kanten zulässig.
<b>Markröhre</b>	Erlaubt, max. 30% der Länge auf der Sichtseite
<b>Oberflächenrisse</b>	Erlaubt Einzelrisse, nicht länger als 1' (30,5 cm), nicht durchgehend - mehrere Risse pro Brett zulässig
<b>Ringrisse/ -schäle</b>	Nicht erlaubt
<b>Durchgehende Endrisse</b>	Max. so lang wie die Brettbreite
<b>Wurm-/ Insektenlöcher</b>	Nicht erlaubt
<b>Harzgallen</b>	Vereinzelt erlaubt
<b>Faules Holz/ weiche Stellen</b>	Nicht erlaubt
<b>Verwerfung</b>	Max. 4mm pro lfm
<b>Verdrehung</b>	Max. 4mm pro lfm