

Übersicht

Kaurit Furnierleim 122, 25 kg Sack

Produktnummer: E190176



Optionen

Gebindegröße 25 kg

Beschreibung

Kaurit Leim 122 Pulver wird ohne weitere Streckung nach dem Anrühren mit Wasser für Flächenverleimungen nach dem Heißverfahren verwendet.

Anwendung

Der Leim wird im Verhältnis
100 Gew.-Tle. Leimpulver : 100 Gew.-Tle. Wasser (20 °C) bzw.
3 l Leimpulver : 2 l Wasser (20 °C) angerührt. Das Leimpulver wird
zunächst in zwei Dritteln des Wassers knollenfrei verrührt und dann das
restliche Wasser zugegeben. Nach ca. 20 min Reifezeit wird der Ansatz
nochmals durchgerührt und ist dann gebrauchsfertig.

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Hersteller-Nummer	3230-008-001
Marke	BASF
Anwendung	Furnier- und Flächenleim
Eigenschaften	Leim Pulver
Gebindegröße	25 kg
Gewicht	25 kg