

## Übersicht

# Pollmeier Buche Bend 32 (29,5) mm, Längen von 2,45 m - 3,05 m, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Polmeier Kreuzburg

Produktnummer: S4020123

Vorderseite



### Optionen

**Holzart** Buche ged.

### Länge

2450 mm

3050 mm

3350 mm

### Stärke

23 mm

26 mm

32 mm

38 mm

52 mm

65 mm

## Beschreibung

- Buchenschnittholz - parallel besäumt - leicht gedämpft - sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte - konditioniert - beidseitig vorgeschliffen - brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien - gekrümmte Bretter, fehlerarmes Erscheinungsbild - fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) - Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Polmeier Kreuzburg
<b>Marke</b>	ZEG
<b>Bearbeitung</b>	fräsen, dreheln, schnitzen
<b>Biegefestigkeit</b>	120
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	5
<b>Druckfestigkeit</b>	60
<b>Eignung Anstrich</b>	gut
<b>Einschnitt</b>	besäumt
<b>Gewicht</b>	700 kg
<b>Hinweis</b>	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
<b>Holzart</b>	Buche ged.
<b>Holzfeuchte</b>	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
<b>Holzzertifizierung</b>	70% PEFC
<b>Lateinischer Name</b>	Fagus sylvatica
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Qualität</b>	Bend
<b>Rohdichte</b>	710 kg/m <sup>3</sup>
<b>Schwindmaß R</b>	4,5 %
<b>Schwindmaß T</b>	9,5 %
<b>Trocknung</b>	Kammertrocknung (KD)

<b>Verklebung</b>	gut
<b>Zugfestigkeit</b>	135
<b>Stärke</b>	32 mm