

Übersicht

Pollmeier Buche Bend 26 (23) mm, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Polmeier Creuzburg

Produktnummer: S4042064

Vorderseite



Optionen

Holzart Buche ged.

Länge

2450 mm

3050 mm

3350 mm

Stärke

23 mm

26 mm

32 mm

38 mm

52 mm

65 mm

Beschreibung

- Buchenschnittholz - parallel besäumt - leicht gedämpft - sorgfältig kammergetrocknet auf 7-9% Holzfeuchte - konditioniert - beidseitig vorgeschliffen - brettweise sortiert in Anlehnung an die NHLA - Kriterien - gekrümmte Bretter, fehlerarmes Erscheinungsbild - fehlerfreie Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) - Cuttings (Nutzflächen in Anlehnung lt. NHLA) auf Vorder- und Rückseite

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Herstellername	Polmeier Kreuzburg
Marke	ZEG
Bearbeitung	fräsen, dreheln, schnitzen
Biegefestigkeit	120
Dauerhaftigkeitsklasse	5
Druckfestigkeit	60
Eignung Anstrich	gut
Einschnitt	besäumt
Gewicht	700 kg
Hinweis	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
Holzart	Buche ged.
Holzfeuchte	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
Holzzertifizierung	70% PEFC
Lateinischer Name	Fagus sylvatica
Material	Vollholz
Qualität	Bend
Rohdichte	170 kg/m ³
Schwindmaß R	4,5 %
Schwindmaß T	9,5 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)

Verklebung	gut
Stärke	26 mm