

## Übersicht

# Illbruck Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, transparent, neutralvernetzend, 310 ml Kartusche



Produktnummer: E9131643

### Optionen

**Gebindegröße** 310 ml

### Farbbezeichnung

Schwarz

Transparent

Weiß



## Beschreibung

Kartoninhalt: 20 Stück Technische Daten: Eigenschaften Norm Klassifizierung Basis Alkoxy Reaktionssystem 1K-Silikon, Neutralvernetzend Dichtstoffklasse DIN EN 15651-1, 15651-3 TYP F-EXT-INT-CC-25LM; Typ XS1 Dichte DIN 52 451-1 1,02 g/cm<sup>3</sup> Hautbildezeit (bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1) 5 - 10 Minuten Aushärtungsgeschwindigkeit (bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1) ca. 2,5 mm/1. Tag Volumenänderung ISO 10563 ca. 3% Zulässige Gesamtverformung 25% Dehn-Spannungswert (bei 100% Dehnung) ISO 8339 0,32 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit ISO 8339 0,5 N/mm<sup>2</sup> Bruchdehnung ISO 8339 > 500% 200%-Dehnung für 24 Stunden DIN 52 455-3 erfüllt (Haft- und Dehnverhalten nach Lichtalterung) Rückstellvermögen (aus 100% Dehnung) DIN EN 27 389 > 95% Shore-A-Härte DIN 53 505 25 Verarbeitungstemperatur + 5°C bis +40°C <sup>2)</sup> Temperaturbeständigkeit - 60°C bis +180°C Brandverhalten DIN 4102-1 B2 Korrosivität nicht korrosiv Lagerung Zwischen +5 und +25°C, trocken und

aufrechtstehend in ungeöffneter Originalverpackung Lagerfähigkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum <sup>1)</sup> bei +23°C und 50% Luftfeuchte <sup>2)</sup> bei Temperaturen unter +5°C muss mit einer reduzierten Aushärtung gerechnet

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4014431617030
<b>Hersteller-Nummer</b>	FA101340565
<b>Herstellername</b>	Illbruck
<b>Farbbezeichnung</b>	Transparent
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Gebindegröße</b>	310 ml
<b>Gewicht</b>	0.4 kg