

Übersicht

Nord. Fichte Stammware, KD, Innenausbauqualität A/B, Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Produktnummer: S4060294



Optionen

Holzart Fichte/Tanne

Stärke

32 mm

45 mm

52 mm

65 mm

75 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	schälen, messern
Biegefestigkeit	80
Dauerhaftigkeitsklasse	4
Druckfestigkeit	45
Eignung Anstrich	gut
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	500 kg
Hinweis	Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
Holzart	Fichte/Tanne
Holzfeuchte	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
Lateinischer Name	Picea abies
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	460 kg/m ³
Schwindmaß R	2 %
Schwindmaß T	4 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	95

Stärke	75 mm
---------------	-------